



**RASANTI/FINITURE
A GESSO**



www.cadsrl.it

RASOSPEK

Rasante premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), aggregati micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua



**UTILIZZO
INTERNO**



**AGGIUNTA
DI ACQUA 48%**
12 lt per 25 kg



**APPLICAZIONE
CON SPATOLA
PIANA**



CONSUMI
1,2 kg/m²
per 1 mm di
spessore



CONFEZIONE
sacchi da 25 kg



PALLETS
15 q.li

IMPIEGO

Rasante premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), aggregati micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua. Rasante a base di gesso impiegato per la finitura di interni su intonaci a base di gesso, cementizi, pannelli di gesso. E' anche indicato per la posa in opera di pannelli di gesso e come stucco per decori in gesso.

VANTAGGI

RASOSPEK è un prodotto dall'ottima lavorabilità, durezza, ottimo grado di finitura ed adesione al supporto. Ottimo effetto decorativo per la sua riflessione a specchio. Ottimo anche come stucco per decori in gesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Le superfici non devono presentare irregolarità superiori a 4 mm. Inumidire il sottofondo prima dell'applicazione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di prodotto con il 48 % di acqua pulita (12 lt per confezione da 25 Kg), con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 5 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Applicare con spatola metallica, con passaggi in orizzontale e verticale, nello spessore massimo finale di 4 mm. Per conferire al prodotto un effetto a specchio, passare ripetutamente una spatola metallica inumidita con acqua sul prodotto indurito. Inoltre negli angoli e spigoli si consiglia di applicare una maggiore quantità di prodotto e di sagomarli con idonea attrezzatura. L'eventuale tinteggiatura o l'applicazione di rivestimenti e/o tappezzerie deve essere effettuata solo dopo la completa stagionatura.



RASANTI/FINITURE A GESSO



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Aspetto	premiscelato in polvere	
Colore	bianco	
Diametro max aggregato	< 0,5 mm	EN 13279-2
Massa volumica prodotto secco	920 Kg / m ³	EN 1015-10
Classificazione di pericolo <small>Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza</small>	pericolo	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	sacchi da 25 kg	
Durata a magazzino <small>Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto</small>	6 mesi	

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C	
Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile	48 % 12 lt sacchi da 25 kg	EN 1015-2
Massa Volumica della malta fresca	1630 Kg / m ³	EN 1015-6
Tempo di lavorabilità e di correzione	1h 20m	EN 1015-9
Tempo di inizio presa	37 min	EN 13279-2
Spessore max realizzabile per strato	5 mm	
Resa per mm di spessore	1,2 kg/m ²	

PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Reazione al fuoco	euroclasse A1	EN 13279-1
Massa volumica malta indurita	1170 Kg / m ³	EN 1015-10
Resistenza a compressione	3,65 N/mm ²	EN 13279-2
Resistenza alla flessione	1,20 N/mm ²	EN 13279-2
Aderenza	0,20 N/mm ²	EN 13279-2
Permeabilità al vapore acqueo μ	9,7	EN 1015-19
Conducibilità termica/Massa volumica "λ"	0,42 W/mK	EN 13279-1

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in ambienti esterni. Non applicabile su calcestruzzo. Per l'alta variabilità delle caratteristiche del legante di solfato di calcio, la quantità d'acqua di impasto e la relativa velocità di maturazione possono variare, aggiungere pertanto un poco alla volta il prodotto nell'acqua verificando continuamente la consistenza voluta. Non applicare il prodotto su supporti soggetti a risalita capillare. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

PRODOTTO - CODICE CER 170101.

IMBALLO VUOTO - CODICE CER 150101.

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



RASOSPEK

ULTIMA REVISIONE TDS
30.06.2018

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

