



RASANTI/FINITURE
CEMENTIZIE



www.cadsrl.it

RASOSETA

Rasante cementizio superfine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finiture lisce interne ed esterne.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 39%
2 lt per 5 kg
10 lt per 25 kg



APPLICAZIONE
CON SPATOLA
PIANA



CONSUMI
1 kg/m²
per 1 mm di
spessore



CONFEZIONE
sacchi da 5 o 25 kg



PALLETS
sacco da 5 kg
6 q.li
sacco da 25 kg
15 q.li

IMPIEGO

È un rasante cementizio superfine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Viene utilizzato come finitura di intonaci a base cementizia e di tipo tradizionale (previa applicazione di **RASAN-FIX**, **RASOCAD** o **RASANCEM**) per ottenere superfici estremamente lisce di sottofondo per qualsiasi pittura a finire. Ottimo anche per livellare irregolarità fino a 2 mm.

VANTAGGI

Le sue caratteristiche lo rendono un prodotto dall'ottima lavorabilità, ottimo grado di finitura, adesione al supporto e buona carteggiabilità. Accentuazione della luminosità degli ambienti anche senza decorazioni. Inoltre realizza stuccature parziali senza lasciare letture di sovrapposizione. Utilizzabile nella preparazione delle linee di finiture decorative.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di prodotto con il 39 % di acqua pulita (2 lt per sacco da 5 kg, 10 lt per sacco da 25 kg), con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso.

APPLICAZIONE

RASOSETA si applica con spatola metallica piana come un normale stucco, si sovrappongono una o più mani di sottile strato prima che siano completamente asciutte. Su intonaco fresco va applicato prima dell'inizio del suo indurimento; su supporto indurito, inumidire la superficie prima dell'applicazione. Il prodotto utilizzato in esterno va trattato subito dopo la carteggiatura con **ISOLANTE 85**.



RASANTI/FINITURE CEMENTIZIE



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Aspetto	premiscelato in polvere	
Colore	bianco	
Diametro max aggregato	< 0,125 mm	EN 1015-1
Massa volumica prodotto secco	1163 Kg / m ³	EN 1015-10
Classificazione di pericolo Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza	pericolo	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	sacchi da 5 o 25 kg	
Durata a magazzino Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto	6 mesi	

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C	
Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile	39 % 2 lt sacchi da 5 kg 10 lt sacchi da 25 kg	EN 1015-3
Massa Volumica della malta fresca	1423 Kg / m ³	EN 1015-6
Tempo di lavorabilità e di correzione	3 h	EN 1015-9
Consistenza malta fresca	166 mm	EN 1015-3
Resa per mm di spessore	1 kg/m ²	

PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Massa volumica malta indurita	1053 Kg / m ³	EN 1015-10
Reazione al fuoco	euroclasse A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua "c"	0,32 kg / m ² · min ^{0,5} - W _c 1	EN 1015-18
Conducibilità termica "λ" valore tabulato P=50% λ _{10,dry,mat}	0,29 W/mK	EN 1745 p.to A.12
Resistenza a compressione	2,08 N/mm ² - CSI	EN 1015-11
Resistenza alla flessione	1,05 N/mm ²	EN 1015-11
Aderenza	0,32 N/mm ² - FP = B	EN 1015-12
Permeabilità al vapore acqueo	μ = 8,9	EN 1015-19

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Proteggere la superficie da rapide essiccazione eventualmente inumidendo le pareti con spruzzi d'acqua nebulizzata. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

PRODOTTO - CODICE CER 170101.

IMBALLO VUOTO:

-25Kg CODICE CER 150101.

-5Kg CODICE CER 150102.

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



RASOSETA

ULTIMA REVISIONE TDS
28.05.2019

DOWNLOAD AREA
SCHEDE TECNICHE
SCHEDE SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

