

PRIMER-T[®]

Primer Monocomponente Non Macchiante per Substrati Non-Porosi

DESCRIZIONE

PRIMER-T[®] è un primer monocomponente, privo di colore, non macchiante, specialmente realizzato per assicurare l'adesione su substrati non-porosi. Sebbene sia stato progettato per l' **Hyperdesmo -T**, è completamente compatibile all'utilizzo di tutta la gamma di prodotti Hyperdesmo.

La composizione chimica del **PRIMER-T[®]** è una miscela di silani organici reattivi, di solventi e di additivi che ne assicurano una distribuzione completa su tutto il substrato.

PRIMER-T[®] è facilmente applicato inumidendo uno straccio pulito ed essenzialmente pulendo la superficie da proteggere con l'**Hyperdesmo -T**.

PRIMER-T[®] asciuga rapidamente, in 10-15 minuti al Massimo. Dopo l'asciugatura la superficie è pronta per l'applicazione.

CAMPI DI IMPIEGO

Priming di superfici non porose.

- Piastrelle Vetrificate.
- Vetro.
- Marmo poco poroso.

LIMITAZIONI

- Applicare il quantitativo minimo con uno straccio.
- Evitare di formare pozze e gocce.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Asciugatura rapida.
- Non è richiesta diluizione.
- Non Macchia la Superficie.
- Facile da Applicare.

APPLICAZIONE

Pulire la superficie. Rimuovere olio, grassi, e saponi contaminanti. Rimuovere i Sali superficiali del cemento, i particolati non aderiti, agenti chimici rilasciati dagli stampi, membrane ritardanti di evaporazione del cemento. Riempire le irregolarità del supporto con gli adeguati prodotti.

Applicare il Primer-T con uno straccio pulito, evitando pozze e gocce (applicarlo come se si stessero pulendo le piastrelle). Appena il Primer asciuga (15-20 min) applicare Hyperdesmo-T con rullo o pennello.

PRECAUZIONI

PRIMER-T[®] contiene solventi volatili e infiammabili. Applicare in aree ben ventilate. Non fumare. Non Applicare in presenza di fiamme libere. In spazi chiusi utilizzare ventilazione forzata e maschere ai carboni attivi. Ricordare che i solventi sono più pesanti dell'aria e che si concentreranno quindi maggiormente vicino al suolo.

Chiedere le Schede di Sicurezza del prodotto.

CONSUMO

Consumo Minimo totale: 30-70 gr/m².

CONFEZIONI

Secchi da 20 lt, 5 lt, 1 lt.

STOCCAGGIO

PRIMER-T[®] Può essere stoccato per un minimo di 12 mesi nei secchi originali e non aperti, ad una temperatura di 5 °C - 25 °C in luogo asciutto.

SPECIFICHE TECNICHE

Il prodotto liquido:



Certified Quality System as ISO 9001 & Environmental Management System as ISO 14001

Primer-T/EE/22-02-07

Importato da Archet s.r.l. Chemical Technologies

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it



Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it

PRIMER-T[®]

PROPRIETA'	UNITA'	METODO	SPECIFICHE
-Viscosità (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, a 25°C	40
- Peso Specifico	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, a 20°C	0.83
-Punto di infiammabilità (Flash point)	°C	ASTM D93, Coppa Chiusa	42
-Tempo di essiccazione, a 77deg F (25°C) & 55% RH	minuti	-	10-15

I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico.

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali.



Certified Quality System as ISO 9001 & Environmental Management System as ISO 14001

Primer-T/EE/22-02-07

Importato da Archet s.r.l. Chemical Technologies

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it