

EASYMETAL

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO METALLICO

serie 381

DESCRIZIONE

EASYMETAL crea superfici brillanti ed esclusive, ideale negli ambienti moderni, valorizza anche gli arredi dallo stile classico. Per ambienti unici, curati nei minimi dettagli. Finitura acrilica dall'estrema facilità di applicazione che assicura sempre ottimi risultati decorativi d'effetto e gradevoli al tatto. Ideale per personalizzare svariate superfici: muro, legno, plastica determinando atmosfere decise e cariche di energia.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.
- Superfici in materiale plastico (PVC)

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

Per aumentare la protezione di EASYMETAL è possibile applicare 1-2 strati di DECORFILM LUCIDO cod. 3740230.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
- Pigmenti e cariche: cariche iridescenti
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 kg/l
- Viscosità di confezionamento: 26400 ± 2400 cps
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222. Lavare abbondantemente con acqua e applicare il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110 o WALL STUCCO 9100019. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata;

rimuovere la polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
- Applicare uno-due strati di DECORFOND 3880019, bianco o in tinta, per ottenere un supporto omogeneo ideale per l'applicazione. E' sconsigliato l'uso d'altri fondi.
- Procedere all'applicazione di EASYMETAL come indicato dalle modalità applicative.

Superfici in legno massello e compensato:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
 - Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
 - Asportare l'eventuale presenza di resina con idoneo diluente.
 - Stuccare le imperfezioni con stucco in pasta TAMSTUCCO 9400006 o WALL STUCCO 9100019.
 - Su supporto pulito ed asciutto applicare 1-2 strati di UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 bianco o in tinta.
 - Procedere all'applicazione di EASYMETAL secondo le modalità applicative descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019.

Superfici in materiale plastico (PVC):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
- Sgrassare con idoneo diluente e pulire il supporto.
- Su supporto pulito ed asciutto applicare 1-2 strati di UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 bianco o in tinta.
- Dopo almeno 6 ore applicare 2 strati di EASYMETAL.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
 - Attrezzi: rullo a pelo corto, pennello, spugna.
 - Nr strati: 2
 - Diluizione: con acqua max 10%.
- Modalità applicative:
- Distribuire EASYMETAL, sul fondo asciutto, con rullo a pelo corto stendendo il prodotto in modo uniforme.
 - Ad essiccazione avvenuta della prima mano, applicare un ulteriore strato di EASYMETAL con pennello o spugna a seconda dell'effetto finale desiderato.

EASYMETAL

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO METALLICO

serie 381

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Pulizia del muro: dopo almeno 20 gg. con acqua.
- Resa indicativa: 4-6 mq/l a due strati in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nelle tinte pronte, utilizzabili anche come basi tintometriche, argento (0070), alluminio (0170), oro (0190).

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie.

E' possibile inoltre tingeggiare il prodotto con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l (2010)

EASYMETAL Contiene max: 200 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa per interni ad effetto metallico.

Applicazioni, su superfici all'interno già predisposte, di rivestimento murale decorativo EASYMETAL serie 381, a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, in almeno 2 strati secondo la resa indicata e l'effetto finale desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it