

Starcam 900RS

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Revisione n° 02 del 13/01/2011 - Redatta da AB

Prodotto

Mattone pressato a secco , a matrice siliciosa , 220x110x50

Caratteristiche fisiche		
Resistenza media alla compressione	56.44	N/mm ²
Densità apparente secca media	2103	Kg/m ³
Assorbimento di acqua medio	8.32	%
Espansione media per umidità	0.3	mm/m

Analisi chimica – Sali solubili		
Na ⁺ medio	0.004	%
K ⁺ medio	0.009	%
Mg ⁺⁺ medio	0.003	%

I valori dichiarati rappresentano la media della produzione corrente e non possono essere usati come limiti garantiti. Data are current averages and cannot be used as limits for specifications.

Filiali con deposito (*Warehouses*):

Torino: Via F. Parri, 2 • I-10028 Trofarello TOTel. +39 011 6496027 - Fax +39 011 6490890 - torino@unistara.com**Milano:** Via Cerca, 26 • I-20090 Caleppio di Settala MITel. +39 02 95898215 - Fax +39 02 9589674 - milano@unistara.com**Brescia:** Via Marconi, 3 • I-25020 Flero BSTel. +39 030 3582571 - Fax +39 030 3582579 - brescia@unistara.com**Padova:** Via Austria, 13 • I-35127 Padova PDTel. +39 049 760416 - Fax +39 049 760138 - padova@unistara.com**Ravenna:** Via Romea Sud, 483 • I-48020 Savio RATel. +39 0544 560500 - Fax +39 0544 560571 - ravenna@unistara.com**Firenze:** Area Industriale Visano • I-50031 Barberino di Mugello FITel. +39 055 842511 - Fax +39 055 8420884 - firenze@unistara.com**Fiorano Modenese:** Via Sacco e Vanzetti, 61 • I-41051 Fiorano M. MOTel. +39 0536 830125 - Fax +39 0536 830449 - modena@unistara.com**Napoli:** Traversa Rondinella, 2 • I-80147 Napoli NATel. +39 081 7528097 - Fax +39 081 7529143 - napoli@unistara.com