

"Cemento rapido"

Per rapide riparazioni per esterno e interno

CARATTERISTICHE:

Il "cemento rapido" della LINEA BRIKO K2 è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica.

MODO D'USO:

Bagnare preventivamente, il supporto da trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente pulito 1 (una) parte di acqua e 4 (quattro) di prodotto; in caso di bassa temperatura si consiglia di usare l'acqua a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo le confezioni fino al loro utilizzo. Completare il lavoro, prima che inizi l'indurimento dell'impasto.

DOVE SI UTILIZZA:

Il "cemento rapido" della LINEA BRIKO K2 è ideale per lavori di riparazioni, sigillature e fissaggio, quali: fissare prese elettriche, sigillare condutture, tombini, pozzetti e sanitari. Ideale per interventi in cui si necessita un prodotto capace di acquisire resistenza meccanica, elevata, in breve tempo. Garantisce una presa rapida ed un rapido sviluppo di resistenza, mantenendo un'ottima lavorabilità.

CONSIGLI PRATICI:

Conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti.

AVVERTENZE D'USO:

Non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa. Utilizzare il "cemento rapido" a temperature comprese tra i 5°C e 30°C. Tempo di lavorazione circa due minuti. Tempo di fine presa circa 5 minuti.