

## Scheda tecnica



# Colla per piastrelle

## PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### PER ESTERNO E INTERNO

**L**a colla per piastrelle bianca della Linea Briko K2, è altamente adesiva. Ideale per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

#### Campi d'impiego:

la colla per piastrelle della Linea Briko K2 viene impiegata per la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Ideale suintonaci a base cemento, malte bastarde, massetti cementizi. Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.

#### Caratteristiche tecniche:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Aspetto del prodotto:</i>           | polvere                   |
| <i>Colore:</i>                         | bianco                    |
| <i>Granulometria:</i>                  | inferiore a 0,5 mm        |
| <i>Durata impasto:</i>                 | 8 ore                     |
| <i>Acqua d'impasto:</i>                | 25 - 27 % circa           |
| <i>Temperatura di applicazione:</i>    | da +5° C a +35° C         |
| <i>Tempo di essiccazione completo:</i> | 24 - 48 ore circa a 20° C |

## Modalità d'uso:

#### Preparazione del fondo:

i supporti devono essere puliti ed asciutti, stabili e normalmente assorbenti. Su superfici in gesso e/o anidrite stendere una mano di primer **ACRIL FIX K2** prima di applicare il prodotto.

#### Applicazione:

preparare l'impasto, rispettando il rapporto acqua/prodotto, 1/3. Lasciare riposare l'impasto circa 10 minuti e riagitare brevemente prima dell'utilizzo. Stendere la colla con una spatola dentata, schiacciando bene il prodotto sul supporto per permettere una giusta distribuzione e penetrazione dello stesso. Durante la posa, verificare che non vi sia la formazione di una pellicola, in tal caso ripassare con del prodotto fresco.

#### Avvertenze:

utilizzare la colla per piastrelle della Linea Briko K2 a temperature comprese tra i 5° C e 35° C. Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive. Con giornate calde, bagnare preventivamente le superfici particolarmente porose e su supporti trafileati, all'esterno, praticare la doppia spalmatura.

**Attenzione non miscelare colla per piastrelle della Linea Briko K2 con gesso e/o prodotti a base gessosa.**



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008 Cert. SGS N° IT07/0886

### Fornitura:

scatole e sacchi da:



Scatola da: 1 Kg.

**COD. EAN:**

8032628010248



Sacco da: 5 Kg.

(a richiesta)

**COD. EAN:**

8032628010316

### Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 12 mesi circa.

### Legenda applicazioni:



**TEMPO DI LAVORAZIONE:**  
20 minuti ca.



**PER INTERNO.**



**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:**  
da 5° C a 35° C.



**PER ESTERNO.**



**STRUMENTI RACCOMANDATI:**  
spatola e frattazzo.

Facilmente applicabile

Non gelivo.

Elevata adesività.

Alto tempo di registrabilità.

### Note:

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*