

Saratoga Mastro D'Ascia

Saratoga Mastro D'Ascia è la colla poliuretanica senza solvente rapida per costruzioni in legno, resistentissima all'acqua e all'umidità (classificato D4 secondo la DIN EN 204), alle temperature e agli agenti atmosferici.

Ha effetto riempitivo: unisce anche superfici non perfettamente combacianti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Incollaggi in costruzioni navali (alta resistenza all'umidità), mobili da giardino, saune, piscine, case in legno, staccionate, persiane carpenteria, tutti gli incollaggi su legno soggetti alle condizioni più gravose.

Incolla legno e cemento a se stessi oppure con metallo, gomma, plastiche, laminati e pannellature.

Ideale per utilizzo anche in esterni, si applica anche in verticale (non cola), è verniciabile, senza solventi, inodore e trasparente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate
- Le superfici dei materiali non porosi vanno irruvidite prima, carteggiando
- Spalmare Mastro D'Ascia (avendo cura di utilizzare i guanti allegati) su entrambe i lati
- Accoppiare e pressare leggermente almeno per mezz'ora
- I manufatti incollati sono lavorabili dopo circa 3 ore (a 20°C)
- Tenuta completa dell'incollaggio dopo 24 ore

Pulizia: immediata con acetone, la colla indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	Tixotropica
Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D2196)	60 000-80 000 cPs
Peso specifico a 20°C (ASTM D1475)	Ca. 1.1 g/ml
Residuo secco	100%
Resistenza all'incollaggio a 20°C	140 kg/cm ²
Resistenza all'incollaggio a 60C	120 kg/cm ²
Temperatura di applicazione	+5/+35°C

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Mastro D'Ascia	cartuccia 280 g	57035001	6
Mastro D'Ascia	tubetto 100 ml	57034001	16



Rev 02 del 08/11/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.