



Monolastic

nuova
formula



**Malta cementizia
impermeabilizzante
monocomponente
elastica**

CAMPI DI APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni, docce, piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici.

Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monolastic è una malta cementizia impermeabile monocomponente, a base di leganti cementizi, inerti selezionati a grana fine, speciali polimeri acrilici altamente flessibili. Una volta mescolato con acqua si ottiene un impasto di ottima lavorabilità, facilmente applicabile a spatola, rullo e pennello e può essere posata in opera anche in verticale senza colature e sfridi. L'adesione di **Monolastic**, inoltre, è eccellente su tutte le superfici in calcestruzzo, muratura, ceramica e marmo, purché solide ed adeguatamente pulite.

VANTAGGI

- Ottima lavorabilità e prestazioni certificate (con 5.4-5.8 litri di acqua d'impasto).
- Prodotto marcato CE in accordo alla norma EN 14891 (CM01P).
- Crack-bridging ability certificata anche alle basse temperature (-5°C).
- Impermeabilizzazione garantita e duratura dei supporti in soli 2 mm.
- Ottima adesione a numerose tipologie di supporti, idoneamente preparati, evitando così demolizioni.



- Imballo in polietilene, può essere lasciato all'aperto senza problemi.

- Esperienza, prodotto sul mercato da oltre 10 anni.

AVVISI IMPORTANTI

- Non aggiungere a **Monolastic**, cemento, inerti, gesso.
- Non applicare **Monolastic** in spessori oltre i 2 mm per mano.
- Non utilizzare mai su supporti saturi d'acqua.
- Non posare con temperature inferiori a +5°C.
- Non aggiungere una quantità d'acqua superiore a quanto consigliato.
- In caso di pioggia immediatamente dopo la posa proteggere nelle prime 24 ore.
- Lo spessore massimo di **Monolastic** posato non deve mai superare i 4 mm.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Prestare particolare attenzione ai supporti di posa ed alla loro preparazione.

- **PAVIMENTI ESISTENTI:**
i pavimenti ed i rivestimenti esistenti in ceramica, grès, klinker, cotto, ecc., devono essere ben aderenti al supporto ed esenti da sostanze che possano compromettere l'adesione come grassi, oli, cere, vernici, ecc. Per eliminare qualsiasi traccia di materiale che possa compromettere l'adesione di

Monolastic

Monolastic, lavare la pavimentazione con una miscela di acqua più soda caustica (in ragione del 30%), poi risciacquare abbondantemente la pavimentazione solo con acqua, in modo da eliminare qualsiasi residuo di soda caustica.

- **MASSETTO CEMENTIZIO:**
le fessure di assestamento, da ritiro plastico o igrometrico devono essere preventivamente sigillate con **Eporip**; nel caso sia necessario recuperare spessori fino a 2 cm (per formare pendenze, ripristinare avvallamenti, ecc.) utilizzare **Planitop Fast 330, Adesilex P4**.
- **INTONACI:**
gli intonaci cementizi devono essere adeguatamente stagionati (7 gg per ogni centimetro di spessore di intonaco applicato), aderenti al supporto, resistenti e privi di polvere o vernici di ogni tipo; inumidire preventivamente con acqua le superfici assorbenti prima della posa di **Monolastic**, evitando di saturarli.

Prima di procedere alla stesura di **Monolastic**, porre particolare cura ai giunti di dilatazione ed ai raccordi tra superfici orizzontali e verticali. Nel caso di giunti strutturali deve essere impiegato **Mapeband TPE** incollato al supporto con **Adesilex PG4** e ricoperto nella zona del tessuto da un ulteriore strato di **Adesilex PG4** sul quale si cospargerà della sabbia in modo da garantire l'aggrappo di **Monolastic**. Nel caso di raccordi tra la superficie orizzontale e verticale deve essere impiegato **Mapeband**, incollato con **Monolastic** o **Mapeband SA**. Per la sigillatura degli scarichi utilizzare gli appositi kit della linea **Drain**.

Preparazione di Monolastic

Versare in un recipiente pulito 5.4-5.8 litri di acqua e sotto agitazione meccanica, versare lentamente **Monolastic**. Mescolare quindi accuratamente per 3 minuti fino alla completa omogeneità, avendo cura di asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la polvere non perfettamente dispersa. Utilizzare per questa operazione un agitatore meccanico a basso numero di giri per evitare un eccessivo inglobamento di aria.

Non preparare l'impasto manualmente.

Applicazione di Monolastic

Monolastic deve essere applicato, a pennello, a rullo o a spatola, entro 60 minuti dalla sua miscelazione in almeno due mani, attendendo tra la prima e la seconda mano almeno 2 ore e comunque non prima dell'asciugamento del primo strato, in modo tale da avere uno spessore finale non inferiore a 2 mm e non superiore a 4 mm. Nelle zone microfessurate o particolarmente sollecitate si consiglia l'inserimento, nel primo strato fresco di **Monolastic**, di **Mapenet 150**, rete in fibra di vetro alcali resistente. Immediatamente dopo la posa della rete, **Monolastic** deve essere rifinito con una spatola piana.

Per migliorare ulteriormente sia l'allungamento a rottura che il crack-bridging del **Monolastic**, si consiglia l'inserimento

di **Mapetex Sel**, tessuto non tessuto macroforato in polipropilene.

Sul primo strato di **Monolastic** ancora fresco, adagiare **Mapetex Sel**, avendo cura di sormontare i vari teli di 10 cm e di comprimere con spatola piana al fine di ottenere una perfetta bagnatura. A maturazione della prima mano, stendere su **Mapetex Sel** la seconda mano di **Monolastic** in modo da coprirlo completamente rifinendo con spatola piana.

Per applicazioni su balconi di piccole dimensioni è possibile applicare **Monolastic** in due mani senza armatura, purché lo spessore finale secco non sia mai inferiore a 2 mm.

Dopo l'applicazione di **Monolastic** attendere almeno 2 gg di stagionatura prima di posare la ceramica.

Posa della ceramica su Monolastic

Posare a fuga larga con adesivi cementizi di classe C2 (**Keraflex, Keraflex Maxi S1**) o per interventi più rapidi con adesivi di classe C2F (**Granirapid, Elastorapid o Ultralite S1 Quick**); nel caso di posa di mosaico impiegare **Adesilex P10 + Isolastic** miscelato al 50% con acqua (C2TE); stuccare le fughe tra le piastrelle con le apposite stucature cementizie di classe CG2 (**Keracolor FF, Keracolor GG** miscelati con **Fugolastic** o **Ultracolor Plus**) o epossidiche di classe RG (**Kerapoxy**); sigillare i giunti di dilatazione con gli appositi sigillanti elastici MAPEI (**Mapesil AC, Mapesil LM** o **Mapeflex PU45**).

Pulizia

Il prodotto ancora fresco è rimovibile facilmente dalle mani e dagli attrezzi con una sufficiente quantità d'acqua. Una volta indurito, **Monolastic** può essere asportato solo meccanicamente.

CONSUMO

1,1 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Sacco di polietilene da 20 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Monolastic conservato negli imballi originali in luogo asciutto, ha un tempo di conservazione di 12 mesi. Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - All. XVII, voce 47.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Monolastic contiene cemento che, a contatto con il sudore o altri fluidi del corpo, provoca una reazione alcalina irritante e manifestazioni allergiche in soggetti predisposti. Può causare danni oculari. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.



Stesura del primo strato di **Monolastic** armato con **Mapetex Sel** su nuovo massetto



Stesura del secondo strato di **Monolastic** su **Mapenet 150**



Miscelazione di **Monolastic**

Monolastic: malta cementizia monocomponente per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni, conforme ai requisiti della EN 14891

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	polvere
Colore:	grigio
Massa volumica apparente (g/cm ³):	1,1
Residuo solido (%):	100

DATI APPLICATIVI (a +20°C - 50% U.R.)

Acqua d'impasto (%):	27-29
Colore del prodotto asciutto:	grigio chiaro
Consistenza impasto fresco:	plastico-spatolabile
Densità malta (kg/m ³):	1.450
Durata dell'impasto:	ca. 1 ora
Temperatura di applicazione °C:	da +5°C a +35°C
Spessore minimo per mano (mm):	1
Spessore massimo per mano (mm):	2

PRESTAZIONI FINALI (spessore medio 2,0 mm)	Limiti di accettazione secondo EN 14891	Risultati prestazionali Monolastic
Impermeabilità all'acqua in pressione secondo EN 14891-A.7 (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva):	nessuna penetrazione	nessuna penetrazione
Crack-bridging ability a +20°C secondo EN 14891-A.8.2 (mm):	> 0,75	> 0,75
Crack-bridging ability a bassa temperatura -5°C secondo EN 14891-A.8.3 (mm):	> 0,75	> 0,75
Adesione iniziale secondo EN 14891-A.6.2 (MPa):	> 0,5	1,3
Adesione dopo immersione in acqua secondo EN 14891-A.6.3 (MPa):	> 0,5	0,6
Adesione dopo azione del calore secondo EN 14891-A.6.5 (MPa):	> 0,5	1,5
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo secondo EN 14891-A.6.6 (MPa):	> 0,5	0,8
Adesione dopo immersione in acqua basica secondo EN 14891-A.6.9 (MPa):	> 0,5	0,8
Elasticità dopo 28 gg secondo DIN 53504 modificata - espressa come allungamento (%):	non richiesta	15
Reazione al fuoco:	classe dichiarata dal produttore	E

Valori di adesione secondo EN 14891 determinati con **Monolastic** e adesivo cementizio tipo C2 in accordo alla EN 12004.

Monolastic



PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume

ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI