



# ROTOLO RETE PREGYAQUABOARD

*Rotolo rete PREGYMETALAQUABOARD in fibra di vetro da 160gr. per rinforzo di rasatura su lastra PREGYAQUABOARD.*

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**  
Rotolo rete PREGYMETALQUABOARD  
in fibra di vetro da 160gr.

**IMPIEGO:** rinforzo di rasatura su lastra  
PREGYAQUABOARD.

## Dati tecnici

### *Dati identificativi secondo la guida ETAG 004*

**Peso vetro:** 125 gr./m<sup>2</sup> +/- 5%  
(in base al tenore delle ceneri)

**Massa areica:** 155 gr./m<sup>2</sup> +/- 5%

**Composizione:**  
Fibra di vetro ca. 81%  
Appretto antialcalino ca. 19%

**Ampiezza della maglia:**  
Ordito (dist. Maglia interna) 4,15 mm +/- 5%  
Trama (dist. Maglia interna) 3,80 mm +/- 5%

**Resistenza a trazione:**  
*Valore rete*  
Ordito (38 N/mm) 4,5 % +/- 1,5  
Trama (46 N/mm) 4,5 % +/- 1,5

*Valore residuo dopo invecchiamento*  
Ordito (≥ 20N/mm) 3,0 % +/- 1,5  
Trama (≥ 20N/mm) 3,0 % +/- 1,5

**Larghezza rotolo mm:** 1 m

**Lunghezza rotolo m:** 50 m

**Imballo:** rotolo da 1\*50 m

**Codice:** RE10050AB

(\*) I valori medi sono riferiti ai valori di produzione e hanno carattere indicativo.

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.



pregy

**Contatti**  
Siniat S.p.A.  
Via Winckelmann, 2  
20146 Milano  
Tel. +39 02 42415.1  
Fax +39 02 42415.350  
siniat.italia@siniat.com

[www.siniat.it](http://www.siniat.it)

an etex company