

Stucco DEKO

Descrizione:

Lo STUCCO DEKO è una miscela di solfato di calcio emi idrato, resine ed additivi chimici che conferiscono al prodotto una ottima lavorabilità ed adesività. Specifico per interno.

Settori di applicazione:

Ideale per la stuccatura di crepe e piccole imperfezioni su pareti tradizionali interne, per la riparazione di stucchi decorativi in gesso, per eseguire la stuccatura e rasatura totale, anche a spessore elevato (con più mani successive), di pareti con intonaci rovinati.

Preparazione e utilizzo:

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare lo STUCCO DEKO a spolvero in maniera uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/200. Lasciare riposare per circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare manualmente. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 80 - 100 minuti (con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate.

Piccole riparazioni: Pulire accuratamente la zona da trattare, asportando polvere o sporco. Prelevare con una spatola una piccola quantità di stucco e riempire le crepe o cavità, senza far debordare il prodotto, asportando eventualmente l'eccesso. Per ottenere una perfetta finitura, attendere circa 2 ore e completare il lavoro lisciando perfettamente. Eventuali piccole imperfezioni possono essere livellate con carta vetro sottile quando il prodotto si sarà asciugato perfettamente.

Camicia di stucco: Dopo aver pulito accuratamente la zona da trattare, caricare su una spatola larga (americana) una buona dose di stucco e stenderlo su una parete, evitando di formare accumuli eccessivi di materiale. Con spessori fino a 5 mm è possibile completare la lisciatura. Per spessori maggiori consigliamo di procedere ad una seconda mano quando la prima sarà asciutta .

Caratteristiche tecniche:

Residuo a 100 µm.	%	< 1
Rapporto acqua / gesso		100/200
Tempo di presa (Vicat)	min	> 300
Resistenza a compressione	N/mm ²	10
Resistenza a flessione	N/mm ²	5
Reazione al fuoco	Classe	A.1

Confezionamento:

Sacchi carta da 5 e da 20 Kg.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Dopo l'applicazione i locali devono essere areati per permettere la corretta asciugatura.

Stoccaggio:

Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall'umidità. Consumare il prodotto entro 6 mesi dalla data di produzione.

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di Gessi Roccastrada srl.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità