MARMO ANTICO

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNO-INTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO

serie 960

DESCRIZIONE

MARMO ANTICO è un rivestimento murale minerale decorativo per esterni e interni, dotato di elevata traspirabilità, che permette di ottenere una finitura dall'aspetto poroso e rigato che ricorda il tipico aspetto del Travertino. MARMO ANTICO conferisce alle superfici esterne la monumentalità austera ma estremamente elegante dei supporti lavorati in pietra ed all'interno infonde armonia estetica e solidità funzionale.

MARMO ANTICO realizza un rivestimento dotato di elevata traspirabilità.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
 - Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

- Per la sua natura prevalentemente minerale è sconsigliabile applicare MARMO ANTICO su vecchie pitture sintetiche (idropitture lavabili al quarzo e rivestimenti plastici).

- E' sconsigliato l'impiego su superfici in calcestruzzo all'esterno in quanto il prodotto, per l'elevata permeabilità, non possiede potere protettivo contro l'aggressione dell'anidride carbonica, causa principale del degrado del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Calce aerea modificata
- Classificazione Indoor Air Quality: A+
- Solvente: acqua
- Granulometria massima della polvere di marmo: 0,7 mm
- Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa
- Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd < 0,10 m
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2-3 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

- Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
 - Carteggiare le stuccature ed i rappezzati con carta vetrata; rimuovere la polvere.
 - Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
 - Solo in presenza di superfici particolarmente sfarinanti applicare il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
 - In presenza di fondi disomogenei, con vecchie pitture, stuccature, rappezzati, uniformare preventivamente attraverso l'applicazione del fondo MARCOSIL GRIP 9310019 o con MARCOTHERM PRIMER 4740019.
 - Procedere all'applicazione di MARMO ANTICO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- * (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di MARMO ANTICO, come per tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità, si consiglia di applicare con temperature comprese tra +10 °C e +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente < 75%.
 - Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
 - L'esposizione agli agenti atmosferici, pioggia, alta umidità, bassa temperatura ambientale, delle superfici trattate con finiture alla calce, può generare fenomeni di sbiancamento della finitura durante il processo di carbonatazione. Tale fenomeno può risultare irreversibile in condizioni particolarmente estreme.
 - Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20 °C) avviene dopo circa 72 ore.
 - Se il supporto non necessita del fissativo, si consiglia ugualmente di inumidirlo, per impedire che il muro sottragga, in maniera eccessiva, l'acqua contenuta nel legante.
 - Attrezzi: frattazzo inox.
 - Nr strati: almeno 2 strati.
 - Diluizione: pronto all'uso.
- Modalità applicative:
- Applicare una rasatura di fondo per uniformare il supporto;
 - Dopo 12 ore applicare un ulteriore strato di prodotto al fine di ottenere l'adeguato spessore;
 - Appena il prodotto applicato inizia ad entrare in tensione, applicare piccole quantità di prodotto, bagnato su bagnato, comprimendo le superfici e compattandole in modo da riempire le porosità.
 - Raschiare la superficie con la lama dell'attrezzo avendo cura di mantenere l'utensile perpendicolare rispetto alla superficie, in modo da realizzare la venatura del MARMO ANTICO.
 - Di seguito lisciare il prodotto per compattare la superficie.
 - La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

MARMO ANTICO

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNO-INTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO

serie 960

- Resa indicativa: 2,5-3 kg/mq a 2 strati e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie, utilizzando solo paste coloranti a base di ossidi.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Negli interventi all'esterno è buona norma utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione da spigolo a spigolo. Per lavori in cui, per forza maggiore, si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte. Per il raccordo utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie, modanature, spigoli, cavi od altro.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento murale minerale decorativo per esterno/interno effetto Travertino

Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento murale minerale decorativo MARMO ANTICO serie 960, a base di calce aerea, in almeno 2 strati .

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it