



Sede Legale e Produzione:
C.da Terzerie-Z.I.-Cicerale 84053 (SA)
Tel.0974.833222-0974.844010-Fax 0974.844856
E-mail:risanamursrl@tiscali.it

“Lo Stucco”

Esterno-Interno

Scheda Tecnica

Descrizione: Miscela in polvere di pigmenti e riempitivi inorganici e minerali opportunamente integrati a colloidi protettori e copolimeri autoemulsionabili.

Impiego: Interno -Idoneo anche all'esterno perché esente da gesso e scagliola. Prodotto di Fondo:ha bisogno di protezione.

Uso Consigliato: Ottimo per rasature d'intonaco,per otturare fori,crepe e screpolature sia sui muri che su legno.

Diluyente: Acqua

Rapporto di Impiego: 2 parti di polvere: 1 parte di acqua

Modalità di Applicazione: A Spatola.

Colore: Bianco niveo

Aspetto: Opaco

PH: 12 c.a. (basico)

Tempo di sovraverniciatura: 24 h (idropitture)

Durezza: Elevata

Carteggiabilità-Aderenza: Ottima

Peso Specifico: 2,5 c/a

Pot-Life: 1 h a 21° c.

Temperatura min.di filmaz.: 14°c

Essiccazione: In funzione dello spessore

Resa: In funzione dello spessore. Rasante: c/a 2%3 mq x 1 kg.

Resistenza allo stoccaggio: Illimitata in luogo asciutto.