

FIBRANgeo B-040

lana di roccia



Scheda tecnica



Descrizione

FIBRANgeo B-040 pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile con densità nominale pari a 40 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti.

Il pannello FIBRANgeo B-040 è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162.

Campi di impiego

- Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco.
- Isolamento termico e acustico dei controsoffitti.



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Lunghezza / Larghezza	mm	1200 x 600	-
Conduttività termica dichiarata (a 10°C)	W/m K	$\lambda_D = 0,034$	EN 12667 EN 12939
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Calore specifico	kJ/kg K	$C_p = 1,03$	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	$\mu = 1$	EN 12086
Assorbimento d'acqua a breve termine	kg/m ²	$WS \leq 1$	EN 1609
Assorbimento d'acqua a lungo termine	kg/m ²	$WL(P) \leq 3$	EN 12087
Resistenza al flusso d'aria	kPa s/m ²	$AF_r = 15$	EN 29053
Assorbimento acustico α_w (per spessore ≥ 50 mm)	AW NRC	1,00 (Classe A) 0,95	ISO 354 ISO 11654

Codice designazione: MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AFR15

FIBRANgeo B-040

lana di roccia

Scheda tecnica

Caratteristiche			Confezionamento		
sp. pannelli (mm)	resistenza termica (m ² K/ W)	pannelli/pacco (n.)	quantità pacco (m ²)	pacchi/pallet (n.)	quantità pallet (m ²)
40	1,15	12	8,64	10	86,40
50	1,45	10	7,20	10	72,00
60	1,75	8	5,76	10	57,60
70	2,05	7	5,04	10	50,40
80	2,35	6	4,32	10	43,20
100	2,90	5	3,60	10	36,00
120	3,50	4	2,88	10	28,80
140	4,10	3	2,16	12	25,92
160	4,70	3	2,16	10	21,60
180	5,25	3	2,16	8	17,28
200*	5,85	2	1,44	12	17,28

Caratteristiche	Indicazioni
Salute e sicurezza	<p>I prodotti in lana di roccia FIBRANgeo rispettano i parametri della Nota Q prevista dalla Direttiva Europea 97/69/CE (recepita in Italia con D.M. 01/09/1998), come richiamata dal Regolamento Europeo 1272/2008/CE.</p> <p>La fibra dei prodotti FIBRANgeo è biosolubile (certificato istituto FRAUNHOFER-ITEM n° 02G03002 del 19/05/2003 & n.02G14022 del 03/03/2015).</p> <p>Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 790/2009/CE (10 Agosto 2009), è stata eliminata la classificazione dei prodotti in lana minerale con la frase di rischio «R38 – irritante per la pelle».</p>
Certificazione EUCEB	<p>Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRANgeo sono certificati secondo il marchio EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products):</p> <p>Certificato EUCEB n°BEUC-511-19582-435-20182 del 04/03/2024.</p> <p>EUCEB è un organismo indipendente che assicura, con le sue procedure, la conformità della lana minerale alla Nota Q ovvero la biosolubilità e la sua non-classificazione come cancerogeno.</p>
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	<p>Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRANgeo rispondono ai requisiti dei Decreti «CAM» D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022 (in vigore dal 04/12/2022).</p> <p>Riguardo la percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02373.</p>

FIBRANgeo B-040






lana di roccia

Scheda tecnica

Caratteristiche	Indicazioni
Emissioni nell'aria interna	<p>I pannelli in lana di roccia FIBRANgeo B-040 hanno delle emissioni ridotte di sostanze inquinanti.</p> <p>Secondo il certificato MPA EBERSWALDE n° 31/21/4264/04 del 13/12/2021, i pannelli di spessore ≤ 100 mm rispondono alle seguenti classificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finlandia : Classe M1 (secondo la classificazione del 15/11/2017) Germania : Rispetto dei requisiti a 3 & 28 gg dello schema AgBB / ABG
Stoccaggio, Movimentazione e Modalità d'Installazione	Consultare le Specifiche d'Installazione e la Scheda di Sicurezza scaricabili dal sito www.fibran.it
Confezionamento	Pannelli in pacchi su pallet

Certificazioni acustiche

Certificati di fonoisolamento secondo norma UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1

spessore pannello (mm)	R _w (dB)	rapporto di prova	descrizione struttura	
40	43 (43,6)	IG 372091	1+1 lastre FIBRANgypts A13 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm	
40	47 (47,2)	IG 333573	1+1 lastre FIBRANgypts SUPER 15 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm	
40	51	IG 218232	2+2 lastre FIBRANgypts A13 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm	
40	50 (50,7)	IG 372091	1 lastra FIBRANgypts AdB 1+1 lastre FIBRANgypts A13 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm	
40	56 (56,7)	IG 372091	1+1 lastre FIBRANgypts AdB 1+1 lastre FIBRANgypts A13 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm	

FIBRANgeo B-040

lana di roccia

Scheda tecnica

Certificazioni acustiche			
Certificati di fonoisolamento secondo norma UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1			
spessore pannello (mm)	R _w (dB)	rapporto di prova	descrizione struttura
40	55 (55,0)	IG 313377	1+1 lastre FIBRANgypts ID13 1+1 lastre FIBRANgypts A13 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 75 mm
40+40	62	IG 218233	2+2 lastre FIBRANgypts A13 1+1 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di doppio FIBRANprofiles montante da 50 mm distanziati 30 mm (intercapedine sp.30 mm)
40+40	64 (64,7)	IG 349831	1+1 lastre FIBRANgypts F13 1+1 lastre FIBRANgypts A13 1+1 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di doppio FIBRANprofiles montante da 50 mm 1 lastra FIBRANgypts A13 in intercapedine
40	55 (55,3)	IG 325020	Blocco forato sp.80 mm intonaco sp.15 mm su entrambe i lati FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm 1 lastra FIBRANgypts A13
40	62 (62,0)	IG 324835	Pannello in legno lamellare XLAM sp.100 mm FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di FIBRANprofiles montante da 50 mm 2 lastre FIBRANgypts SUPER 13
40+40	70 (70,7)	IG 324835	Pannello in legno lamellare XLAM sp.100 mm 1+1 FIBRANgeo B-040 sp.40 mm all'interno di doppio FIBRANprofiles montante da 50 mm 2+2 lastre FIBRANgypts SUPER 13

* Spessori e dimensioni diverse disponibili su richiesta

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it