



MANOBIANCA - MANO UNICA PRONTA ALL'USO

Descrizione articolo

MANOBIANCA è una idropittura lavabile (classe 2) per uso professionale, dotata di elevato potere uniformante e di aspetto opaco, garantisce un'elevata copertura a mano unica ed un'eccellente punto di bianco.

Ha un aspetto tixotropico omogeneo e non forma spessore.

Manobianca è ideale per qualsiasi ambiente dove si voglia caratterizzare il supporto da un'imbiancatura vellutata e di eccezionale impatto visivo.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: PRONTA ALL'USO eventualmente diluire con acqua (10%)

Resa: 16-18 m²/l

Strumenti d'impiego: pennello, rullo, spruzzo

Fondi: Consolidante F 120

Temperatura di applicazione: +5°C / +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ore circa (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 4 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: da 8 a 12 ore secondo stagione (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: resine acriliche speciali in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione. . Peso specifico: 1.57 kg/l +/- 3%. pH: 8/9 . Viscosità: 21000+/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C). Temperatura di stoccaggio: +2°C/+36°C. Teme il gelo. Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0.600 mm secchi. Assorbimento d'acqua: W24. Permeabilità al vapore acqueo Sd: 0.35 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615). Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza ad almeno 1000 cicli abrasivi. Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778: resistenza a più di 5000 cicli abrasivi, superiore a 40000 colpi di spazzola. Composti Organici Volatili (VOC): valore limite UE di COV (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV. Colore: bianco. Confezioni: litri 14-4

Preparazione del supporto ed applicazione

fase A Preparare la superficie da trattare aspettando, in caso di intonaci nuovi, che questi siano ben asciutti e stagionati e procedendo, in caso di intonaci vecchi, alla loro raschiatura e stuccatura se necessaria.

fase B Applicare, se occorre, una mano di consolidante F 120 per uniformare l'assorbimento.

fase D Procedere all'applicazione di MANOBIANCA. Grazie all'elevata copertura il prodotto è ideale anche nelle finiture a mano unica.

Tutti i dati sono basati su nostri studi ed esperienze. Tuttavia, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo all'uso dei prodotti e alle modalità di applicazione, poiché tali aspetti sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche ai prodotti per migliorarli o per adeguarli a nuove normative relative alla sicurezza, nonché di cambiare le confezioni quando ritenuto necessario