

MARCONOL PLASTIC-OIL

OLIO PROTETTIVO PER LEGNO ALL'ESTERNO/INTERNO

cod. 5320020

DESCRIZIONE

MARCONOL PLASTIC OIL è un olio trasparente di colore tendente al giallo, ideale per proteggere e ravvivare qualsiasi manufatto in legno esterno o interno. Esalta la tonalità del legno senza mascherarne la venatura propria. Utilizzabile in sostituzione dell'olio di lino puro dal quale si differenzia per la maggiore rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Usato regolarmente, contrasta la formazione di screpolature e mantiene l'integrità del legno.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno opacizzato nel tempo, all'esterno e all'interno, precedentemente trattato con prodotti a solvente o all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: olii vegetali e resine alchidiche.
- Massa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
- Aspetto: liquido trasparente di colore tendente al giallo
- Punto di infiammabilità: 21-55°C
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 2 ore, totale dopo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Lavare il supporto con detersivi e risciacquare con abbondante acqua.
- Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polveri e grassi.
- Carteggiare leggermente la superficie quindi procedere all'applicazione di MARCONOL PLASTIC-OIL.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, panno.
- Nr strati: 1
- Il prodotto è pronto all'uso, o diluibile al 10 % max con Acquaragia 5200010.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Modalità applicative:
Applicare il prodotto a pennello evitando accumuli di prodotto, distribuirlo sulla superficie mediante uno straccio.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 15-17 mq/l per strato su legno mediamente assorbente.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

-infiammabile.

-conservare fuori della portata dei bambini.

-non respirare i vapori.

-usare indumenti protettivi e guanti adatti.

-in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

-non gettare i residui nelle fognature.

-usare soltanto in luogo ben ventilato.

Contiene: 2-butanonossima - Può provocare una reazione allergica.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.